

52 - Bel-Ray Termalene Heavy Duty Construction Grease

Langfibret EP fedt

Beskrivelse: Termalene Heavy Duty Construction Grease, almindelig kendt som Termalene EP 2C EX Tacky Grease, er en meget vedhæftende, aluminium kompleks EP fedt fremstillet til brug i lejer, pin og bøs eller glideflader. Termalene Heavy Duty Construction Grease har ekstraordinære anti-wear og vandtætte egenskaber, hvilket forøger levetiden på lejer. EP-egenskaber kombineret med fremragende mekanisk stabilitet giver et konstant højt niveau af beskyttelse under hele anvendelsen. Termalene Heavy Duty Construction Grease har ekstraordinær evne til at bevare sine egenskaber, hvilket kan tilskrives produktets modstandsdygtighed over for vand samt den ekstreme vedhæftning.

Anvendelse:

- Alle typer af glide- og kuglelejer, som anvendes i maskinkonstruktioner samt maskiner i Landbruget og i mineindustrien.
- Pin og bøs samt glideflader, såsom vanger og drejeskamler
- Lejer der er udsat for megen fugtighed, som f.eks. den "våde ende" på papirmaskiner eller maskiner udsat for saltvand.

9[Ybg_UVyf / Fordele.

- Mekanisk stabil - Fortyndes ikke på trods af lang tids anvendelse, hvilket medfører forlængelse af smøreintervallet.
- EP- og anti-wear egenskaber - Forøger levetiden på maskindelenes hvilket betyder besparelse på reservedele og tabt produktionstid.
- Næsten vandtæt - Giver fremragende beskyttelse mod udvaskning af vand, selv når der er tale om varmt procesvand.
- Ekstremt vedhæftende - Fedtets evne til at bevare sine egenskaber giver optimal holdbarhed på maskindelenes, samtidig med at eftersmøring reduceres til et minimum.

Teknisk data:

Produktionskode	52-2
Bel-Ray Termalene Heavy Duty Construction Grease	
NLGI	2
Arbejdspenetration (60 slag), ASTM D217, mm/10	284
Fortykkelsesmiddel	Aluminium Complex
Baseolie	Mineralolie med syntetisk polymer
Viskositet, ASTM D445, @ 40 °C, cSt	269
Viskositet, ASTM D445, @ 100 °C, cSt	23,4
Dråbepunkt, ASTM D2265, °C	>260
Washout, ASTM D1264 @ 38 °C, tab, vægt %	0,75
4-Ball EP Test, ASTM D2596: svejsebelastning, kg	400
slidbelastning, kg	51,3
Timken EP Test, ASTM D2509, OK Load, kg	22,8
Rusttest, ASTM D1743	Godkendt
Arbejdstemperaturområde °C	-12 til 177
Farve	Rød
Produktnr.:	72560

Socco A/S

Egholmvej 8
7160 tørring

Tlf: 7585 2323
socco@socco.dk
www.socco.dk